

Adhesivo Epóxico 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus, Transparente, 48.5 mL  
Paquete Dual, 12/Caja

Detalles

|                                         |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicaciones                            | Unión, Relleno, Encapsulado, Sellado                                                                                          |
| Esfuerzo Constante a 22°C (72°F)        | 3500 psi                                                                                                                      |
| Forma Física                            | Líquida                                                                                                                       |
| Forma del Producto                      | Cartucho                                                                                                                      |
| Industrias                              | Bienes de consumo, Electrónicos, Industria general, Mantenimiento, Reparación y Operaciones, Transportes, Ejército y gobierno |
| De Marcas                               | Scotch-Weld™                                                                                                                  |
| Nivel de Desempeño                      | El mejor                                                                                                                      |
| Retos de Diseño                         | Vibración de Ruido & Control de Dureza                                                                                        |
| Tamaño de Contenedor                    | 48.5 mL                                                                                                                       |
| Temperatura de Almacenamiento (Celsius) | 22°C                                                                                                                          |
| Tiempo Abierto                          | 4 min @ 72 °F (22 °C)                                                                                                         |
| Tiempo de Util                          | 4-8 minutos                                                                                                                   |
| Tipo de Adhesivo                        | Epoxi                                                                                                                         |
| Tipo de Superficie                      | Pintado, Sin pintar, Recubierto de Polvo, Liso                                                                                |
| Unidades por Kit                        | 12.0                                                                                                                          |
| Volumen (Métrica)                       | 48.5 mL                                                                                                                       |